



MICARGENTINA

CAL

VIVA

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Mgo		2 %
SiO ₂		3 %
CaCO ₃	93 %	
Fe ₂ O ₃		1 %
Retenido malla 200		2 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.