



MICARGENTINA

CAOLIN

SUPER FINO

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Ca O		4 %
PH		9 %
Fe ₂ O ₃		3.5 %
Na ₂ O		7 %
Si O ₂	66 %	
Mg O ₂		0.2 %
K ₂ O	7 %	
TiO ₂		2 %
Humedad		1.2 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.
