



MICARGENTINA

CARBONATO DE CALCIO

TRATADO (Revestido)

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Humedad		0.8 %
SiO ₂	0.1 %	
MgO		2 %
Ca CO ₃	96 %	
Al ₂ O ₃	0.3 %	
Fe ₂ O ₃		2 %
Estearato de Calcio		1 %
Blancura	80 %	

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.