



MICARGENTINA

CUARZO

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Mgo		0.4 %
SiO ₂	90 %	
CaCO ₃		0.5 %
Fe ₂ O ₃		0.2 %
Ti O ₂		0.2 %
Al ₂ O ₃		0.2 %
Retenido malla 8/20		3 %
Retenido malla 100 / 200 / 325		3%
Retenido malla 30/80		4%

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.