



MICARGENTINA

DIATOMEA

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Mgo		2 %
SiO ₂	68 %	
CaCO ₃		10 %
Fe ₂ O ₃		3 %
K ₂ O		3 %
Humedad		10 %
Retenido malla 100		4 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.