



MICARGENTINA

LEUCOFILLER

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Humedad		3 %
SiO ₂		4 %
MgO		4 %
Ca O	30 %	
SO ₃	48 %	
Fe		3 %
Ti O ₂		3 %
Blancura	90 %	
Retenido malla 325		3 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.