



MICARGENTINA

YESO PARIS

ESPECIFICACIONES		
Mgo		0.4 %
SO ₃		46 %
Ca O		33 %
C O ₂		0.5 %
R 2 O ₃		0.5 %
Humedad		0.5 %
Insoluble en HCL		0.3 %
Agua de cristalización		18 %
Frague	Inicial 8 min	Final 18 min

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.