



MICARGENTINA

BARITA

CELESTINA

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Ca CO ₃		6 %
SiO ₂		3 %
Fe ₂ O ₃		10 %
Densidad	3.8 %	
S O ₃	89 %	
Mg O		3 %
Blancura		50 %
Humedad		2 %
Retenido M-200		0.5 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.