



MIC ARGENTINA

BENTONITA

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Humedad		9 %
Na 2 O		3 %
MgO		10 %
Ca O		6%
Fe2 O3		4.5 %
Al 2 O3	12 %	
Si O2	48 %	
Impurezas		4 %
RTH		2 %
RCV		17 %
Retenido M-200		1.5 %
Pasante M-200	98 %	

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.