



MICARGENTINA

CARBONATO DE CALCIO

PRECIPITADO 703

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
Humedad		1 %
Blancura	84 %	
MgO		2.5 %
CaCO ₃	96 %	
PH		8.8 %
Fe ₂ O ₃		3 %
AL ₂ O ₃		3 %
Insolubles		1 %
Absorción de aceites		44 %
Retenido M-600		1 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.
