



MICARGENTINA

FELDESPATO

SUPER FINO

ESPECIFICACIONES	MINIMO	MAXIMO
CaCo3		2 %
Al2 O3	13 %	
Fe2 O3		2%
Na2 O	3 %	
Si O2	60 %	
MagO2		1.5 %
K 2O	4 %	
TiO2	0.01 %	2 %
Retenido M-200		2 %

Las especificaciones presentadas reflejan el resultado medio de diferentes ensayos. La empresa se reserva el derecho a modificarlos.
